



Schelpkalk DDM Dakdekkersmortel vezelversterkt



Schelpkalk-dakdekkersmortel is een fabrieksdroge mortel van constante hoge kwaliteit voor het leggen en strijken van pannen, vorsten e.d. conform DIN 18557. Bestelcode: SK004

Samenstelling

Schelpkalk als bindmiddel van gewassen, gebrande en gebluste zeeschelpen, geselecteerde toegevoegde stoffen (zand) uit gecontroleerde vindplaatsen in de opbouw van de korrel tot 4 mm evenals toevoeging van vezels.

Toepassingsgebied

Met schelpkalk dakdekkersmortel kunnen sterk, middelmatige en zwakzuigende dakpannen of vorsten zowel onder elkaar als ook met metselwerk verwerkt worden.

Verwerking

De inhoud van de zak mengen met de hoeveelheid water, die is aangegeven op de zak totdat een goede plastische mortel ontstaat, die binnen 2 uur verwerkt moet worden. Sterk zuigende dakpannen moeten eerst vooraf voldoende nat gemaakt worden. Geen andere bindmiddelen of toevoegingen gebruiken.

Nabehandeling

De verse mortel moet beschermd worden tegen voortijdige uitdroging door wind of zonneschijn. Ook moet de verse mortel worden beschermd tegen slagregen. De verse mortel moet beschermd worden tegen uitdroging door vorst.

Verbruik

Een zak van 30 kg droge mortel geeft ca. 19.5 liter gebruiksklare mortel.

Kwaliteit

De schelpkalkproducten worden zowel door het eigen laboratorium als door een extern laboratorium gecontroleerd en getoetst aan de geldende normen. Voor de productie worden alleen zorgvuldig geselecteerde grondstoffen toegepast die voortdurend door het eigen laboratorium worden gecontro-

leerd. De voor de productie van schelpkalk toegepaste gewassen zeeschelpen zijn variërend in kleur. Deze natuurlijke kleurnuances en structuur zijn uiteraard terug te zien in de kant en klare mortel.

Verpakking

In zakken die opgebouwd zijn uit meerdere lagen, gemaakt van oud papier en milieuvriendelijke folie. Zakinhoud 30 kg kant-en klare droge mortel. Levering op pallets per 42 zakken, die standaard voorzien zijn van krimphoes.

Bijzondere aandachtspunten

De Schelpkalkmortel mag niet worden verwerkt beneden + 5°C of boven de + 25°C gevel en/of omgevingstemperatuur.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkborden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van de technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Januari 2009

Veiligheidsaanbevelingen

- S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
- S 22 : Stof niet inademen
- S 24/25 : Aanraking met de ogen huid vermijden
- S 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- S 37/39 : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
- S 46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen
- S 64 : Bij inslikken mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

Aanduiding gevaren

- R 37 : Irriterend voor de ademhalingswegen
- R 38 : Irriterend voor de huid
- R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel
- R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

Chromaatarm : volgens TGRS 613

Houdbaarheid na productiedatum :

- Mortel: ca. 12 maanden
- Chromaatgehalte: ca. 6 maanden

